

UdiBASE[®] Sockeldichtschlämme

Technische Information

Blatt 1 von 2 // Stand August 2017

Produkt	Werk trockenmörtel nach DIN 18557
Anwendung	UdiBASE [®] Sockeldichtschlämme eignet sich zur Bauwerksabdichtung an Flächen aus Beton nach DIN 1045, Mauerwerk nach DIN 1053 und Putzen der Mörtelgruppe P III gemäß DIN 18550 gegen Erdfeuchte, Spritz- und Sickerwasser im Innen- und Außenbereich bzw. zur Verdämmung bei Injektionsarbeiten
Bestandteile	<ul style="list-style-type: none">- Kornabgestufte Sande 0/0,6 mm nach DIN 4226- Bindemittel nach DIN 1164- bewährte Dichtungsmittel
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">- wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig- maschinenverarbeitbar- rein mineralisch- hydraulisch erhärtend- Verarbeitungszeit 2 h- Mattfeuchte nach ca. 30 – 60 min
Verbrauch	Ein 25-kg-Sack UdiBASE [®] Sockeldichtschlämme ergibt mit ca. 8 - 9 l Wasser ca. 16 l Frischmörtel.
Qualitätssicherung	Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität. Strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe.
Lagerung	trocken, Lagerzeit ca. 6 Monate
Lieferform	Papiertüte, Sackinhalt 25 kg, (42 Sack pro Palette = 1.050 kg).
Untergrund	Der Untergrund muss eben und saugfähig sein. Nicht tragfähige Altputze und Beschichtungen, lose Teile, Staub, Schalöl usw. entfernen. Scharfe Kanten müssen gebrochen sein. Größere Risse, mürbe Fugen auskratzen und mit Fugenmörtel verschließen. Bei Ausblühungen ist eine Vorbehandlung der Fläche mit UdiBASE [®] Tiefengrund LF erforderlich (nicht aufdrocknen lassen, nass in nass arbeiten).

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten.

FIRMENSITZ

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Oberfrohaer Straße 2
D-09117 Chemnitz
Telefon +49 (0)371 33 71 38 0
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

LOGISTIK / ABHOLLAGER

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Röhrsdorfer Allee 41
D-09247 Chemnitz OT Röhrsdorf
Telefon +49 (0)371 33 71 38 0
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Anka Unger
HRB 30875
Ust.-ID.-Nr.: DE 310 743 696
Steuer-Nr.: 215/121/07696
Gerichtsstand ist Chemnitz

BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Chemnitz
IBAN DE47 8705 0000 0710 0543 19
BIC/SWIFT CHEKDE81XXX

UdiBASE[®] Sockeldichtschlämme

Technische Information

Blatt 2 von 2 // Stand August 2017

Verarbeitung

Sackinhalt mit ca. 8- 9 l sauberem Wasser am besten mit dem Rührquirl zu einer zähstreichfähigen oder putzartigen Konsistenz anrühren und mit einem Quast oder weichen Besen auftragen bzw. aufspachteln. **UdiBASE[®]** Sockeldichtschlämme auf den vorbereiteten Untergrund in mindestens zwei Arbeitsgängen auftragen. Gesamtschichtdicke mindestens 2 mm. Zweiten Auftrag erst dann, wenn erste Schicht mattfeucht aufgetrocknet ist. Angerührte Dichtschlämme innerhalb von zwei Stunden verarbeiten. Bereits angesteiftes Material darf auch nicht unter erneuter Zugabe von Wasser wieder aufgerührt werden. Objekt- und Verarbeitungstemperatur (auch während der Trocknungs- und Abbindezeit) nicht unter +5°C! Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind oder drohendem Regen verarbeiten.

Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Für den Schutz von Bauwerksabdichtungen im erdberührten Bereich ist die DIN 18195, Teil 10 zu beachten. **UdiBASE[®]** Sockeldichtschlämme muss vor der Anbringung von Schutzschichten bzw. Schutzmaßnahmen oder dem Anschütten von Füllmaterial vollständig durchgetrocknet sein (1 – 3 Tage, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit)

Arbeitsschutz

Frische **UdiBASE[®]** Sockeldichtschlämme ist alkalisch. Haut- und Augenschutz tragen!

H315 Verursacht Hautreizungen
H318 Verursacht schwere Augenschäden
H335 Kann die Atemwege reizen

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen
P332 + P352 + P332 + P313 Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P305 + P351 + P338 + P315 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P261 Einatmen von Staub vermeiden.
P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P264 Nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife gründlich waschen.
P304 + P340 Bei Einatmen: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P501 Inhalt / Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften Entsorgen



Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten.

FIRMENSITZ

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Oberfrohaer Straße 2
D-09117 Chemnitz
Telefon +49 (0)371 33 71 38 0
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

LOGISTIK / ABHOLLAGER

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Röhrsdorfer Allee 41
D-09247 Chemnitz OT Röhrsdorf
Telefon +49 (0)371 33 71 38 0
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Anka Unger
HRB 30875
Ust.-ID.-Nr.: DE 310 743 696
Steuer-Nr.: 215/121/07696
Gerichtsstand ist Chemnitz

BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Chemnitz
IBAN DE47 8705 0000 0710 0543 19
BIC/SWIFT CHEKDE81XXX