

UdiMIRALO[®] Mineralischer Edelputz

Technische Information

Blatt 1 von 2 // Stand September 2017

Produkt	Mineralischer, naturweißer Oberputz für klassische Edelputzstrukturen. Von Hand und maschinell verarbeitbar. UdiMIRALO [®] Mineralischer Edelputz ist ein Werk trockenmörtel der Mörtelgruppe CS II (DIN EN 998-1).	
Anwendung	UdiMIRALO [®] Mineralischer Edelputz dient zur dekorativen Gestaltung von Fassaden und Innenwänden in verschiedenen Strukturvarianten bzw. als Endbeschichtung auf UdiWDVS.	
Bestandteile	- Körnung - normgerechte hydraulische Bindemittel - exakt abgestimmte Vergütungsstoffe	
Eigenschaften	- Wasserabweisend - sehr ergiebig - hohe Haftfähigkeit - maschinenverarbeitbar	
Technische Daten	<u>Kennwert</u>	<u>Deklariertes Wert</u>
	Dampfdiffusionsöffnen	sd = 0,154 m // μ = 20,1 (Werte gelten im mineralischen Wärmedämmverbundsystem)
	GISCODE	ZP1
Verbrauch	<u>Kratzputz</u>	<u>Reibeputz</u>
	1,5 mm - ca. 3,0 – 3,5 kg/m ² 3,0 mm - ca. 4,0 – 4,5 kg/m ² 5,0 mm - ca. 6,5 – 7,5 kg/m ²	2,0 mm - ca. 3,0 - 3,5 kg/m ² 3,0 mm - ca. 4,0 - 4,5 kg/m ²
Qualitätssicherung	Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität. Strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe.	
Lagerung	Trocken, Lagerfähigkeit ca. 6 Monate.	
Lieferform	Papiersäcke 25 kg netto // 42 Säcke/ Palette = 1050 kg	
Untergrund	Geeignet sind mineralische, saugfähige Untergründe sowie die Spachtelmassen UdiGRUNDSPACHTEL [®] und UdiMULTIGRUND [®] . Der Untergrund muss sauber, tragfähig und ausreichend ausgehärtet sein. Staub und lose Teile entfernen. Vor dem Aufbringen ist ein Voranstrich mit UdiMIRALO [®] Mineralischer Putzgrund notwendig.	

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten.

FIRMENSITZ

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Oberfrohaer Straße 2
D-09117 Chemnitz
Telefon +49 (0)371 33 71 38 0
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

LOGISTIK / ABHOLLAGER

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Röhrsdorfer Allee 41
D-09247 Chemnitz OT Röhrsdorf
Telefon +49 (0)371 33 71 38 0
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Anka Unger
HRB 30875
Ust.-ID.-Nr.: DE 310 743 696
Steuer-Nr.: 215/121/07696
Gerichtsstand ist Chemnitz

BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Chemnitz
IBAN DE47 8705 0000 0710 0543 19
BIC/SWIFT CHEKDE81XXX

UdiMIRALO® Mineralischer Edelputz

Technische Information

Blatt 2 von 2 // Stand September 2017

Verarbeitung

Ein 25-kg-Sack UdiMIRALO® Mineralischer Edelputz wird mit ca. 5 -6 l Wasser angemischt. Für eine gleichmäßige Mörtelkonsistenz sind stets gleiche Wassermengen und Mischzeiten beizubehalten. UdiMIRALO® Mineralischer Edelputz mit rostfreier Edelstahltraufel auf Korngröße aufziehen. Reibputz mit Plastiktraufel waagrecht, senkrecht oder kreisförmig verscheiben, Kratzputz mit Stahltraufel strukturieren. Stets nass in nass arbeiten. Das Material für eine geschlossene Fläche ist in einer Charge oder kontinuierlich anzumischen. Geschlossene Flächen sind in einem Arbeitsgang ohne Unterbrechung aufzuziehen und zu strukturieren. Kommen bei maschineller Verarbeitung Putzmaschinen mit Durchlassmischpumpen zum Einsatz, so werden Pumpen mit halber Leistung empfohlen. Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter +5°C. Frisch geputzte Flächen sind vor zu schneller Austrocknung durch Sonne und Wind sowie vor Regen zu schützen. Nach entsprechender Standzeit (mindestens 2 –4 Wochen) muss UdiMIRALO® Mineralischer Edelputz mit UdiMIRALO® Egalisationsfarbe entsprechend den Angaben im zugehörigen Produktdatenblatt überstrichen werden. Schlechtere Witterungsbedingungen verlängern die erforderlichen Trocknungszeiten des Putzes! Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Wichtig:

Altes und neues Material nicht auf der gleichen Fläche verarbeiten! Chargennummern beachten!

Arbeitsschutz

Frischer UdiMIRALO® Mineralischer Edelputz ist alkalisch. Haut- und Augenschutz tragen!

Enthält: Portlandzement

Signalwort: Gefahr

H315 Verursacht Hautreizungen
H318 Verursacht schwere Augenschäden
H335 Kann die Atemwege reizen



P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen
P332 + P352 + P333 + P313 Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P305 + P351 + P338 + P315 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P261 Einatmen von Staub vermeiden.
P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P264 Nach Gebrauch mit viel Wasser und Seife gründlich waschen.
P304 + P340 Bei Einatmen: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P501 Inhalt / Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften Entsorgen

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten.

FIRMENSITZ

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Oberfrohaer Straße 2
D-09117 Chemnitz

Telefon +49 (0)371 33 71 38 0
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

LOGISTIK / ABHOLLAGER

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Röhrsdorfer Allee 41
D-09247 Chemnitz OT Röhrsdorf

Telefon +49 (0)371 33 71 38 0
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Anka Unger

HRB 30875
Ust.-ID.-Nr.: DE 310 743 696
Steuer-Nr.: 215/121/07696
Gerichtsstand ist Chemnitz

BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Chemnitz
IBAN DE47 8705 0000 0710 0543 19
BIC/SWIFT CHEKDE81XXX