

UdiORGATO® Organischer Edelputz

Technische Information

Blatt 1 von 2 // Stand Juli 2019

Produkt	Hoch elastischer, beanspruchbarer und wasserdampfdurchlässiger pastöser Edelputz, gebunden über Polymerdispersion. Von Hand und maschinell verarbeitbar	
Anwendung	UdiORGATO® Organischer Edelputz ist ein gebrauchsfertiger, pastöser Reibe- oder Kratzputz und eignet sich zur Herstellung wetterfester Schlussbeschichtungen innerhalb der UdiWDVS als auch auf mineralischen Untergründen wie z.B. Kalkzementputz P II / III DIN 18550, zementhaltige dispersionsvergütete WDVS-Armierungsspachtel. Nicht geeignete Untergründe für UdiORGATO® Organischer Edelputz sind Putze der Mörtelgruppe P I.	
Bestandteile	- Körnung - Polymerdispersion	
Eigenschaften	- strapazierfähig - wetterbeständig - schlagregenfest - algizide / fungizide Grundausrüstung	
Technische Daten	<u>Kennwert</u>	<u>Deklariertes Wert</u>
	Wasserdurchlässigkeitsrate nach EN 1062-1	Klasse III - niedrig ($w_{24} = 0,08 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h}^{0,5})$)
	Wasserdampfdurchlässigkeit nach EN 1062-1	Klasse II - mittel ($s_d = 0,16 \text{ m}$)
	GISCODE	BSW20
	VOC – Gehalt	Kategorie A/c/wb 40g/L (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/L VOC.
	EUH208	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Kann allergische Reaktionen auslösen.
Verbrauch	<u>Kratzputz</u>	<u>Reibeputz</u>
	1,5 mm - ca. 2,5 kg/m ²	
	2,0 mm - ca. 3,2 kg/m ²	2,0 mm - ca. 3,5 kg/m ²
	3,0 mm - ca. 3,8 kg/m ²	3,0 mm - ca. 4,5 kg/m ²
Qualitätssicherung	Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität. Strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe.	
Lagerung	Frostfrei, dicht verschlossen. Bei unter + 30°C, vor direkter Sonneneinstrahlung und Lichteinfall geschützt. Lagerfähigkeit 12 Monate.	
Lieferform	Kunststoffeimer 25 kg netto // 24 Eimer/ Palette = 600 kg	

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten.

FIRMENSITZ

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Oberfrohaer Straße 2
D-09117 Chemnitz
Telefon +49 (0)371 33 71 38 0
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

LOGISTIK / ABHOLLAGER

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Röhrsdorfer Allee 41
D-09247 Chemnitz OT Röhrsdorf
Telefon +49 (0)371 33 71 38 0
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Anka Unger
HRB 30875
Ust.-ID.-Nr.: DE 310 743 696
Steuer-Nr.: 215/121/07696
Gerichtsstand ist Chemnitz

BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Chemnitz
IBAN DE47 8705 0000 0710 0543 19
BIC/SWIFT CHEKDE81XXX

UdiORGATO® Organischer Edelputz

Technische Information

Blatt 2 von 2 // Stand Juli 2019

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Tragfähigkeit prüfen! Frische mineralische Unterputze müssen genügend abgebunden sein, Standzeit je nach Witterung mindestens 2 - 4 Wochen. Sinterschicht entfernen. Danach mit UdiORGATO® Organischer Putzgrund im Grundton des UdiORGATO® Organischer Edelputz vorbehandeln. UdiORGATO® Organischer Edelputz nicht auf salzbelasteten Untergründen auftragen!

Verarbeitung

UdiORGATO® Organischer Edelputz vor der Verarbeitung mit einem langsam laufenden Rührwerk oder mit der Kelle gründlich bis auf den Grund aufrühren. Verarbeitungskonsistenz eventuell mit sauberem Wasser (max. 1%) einstellen. Mit rostfreier Edelstahltraufel in Kornstärke aufziehen. Reibeputz mit Plastiktraufel waagrecht, senkrecht oder kreisförmig verscheiben, Kratzputz mit Stahl-oder Plastiktraufel strukturieren. Stets nass in nass arbeiten.

Objekt-, Verarbeitungs- und Trocknungstemperatur nicht unter + 5°C (Nachttemperaturen beachten)! Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, starkem Wind oder drohendem Regen verarbeiten. Größere Flächen ohne Unterbrechung nass in nass bearbeiten. Frische Beschichtung bis zur völligen Aushärtung vor Feuchtigkeitsbelastungen schützen. Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser. Trocknungszeit: griffest nach ca. 8 - 10 Stunden, Endhärte nach ca. 2 - 4 Wochen (bei 20°C und 65 % relative Luftfeuchte). Farbige Putze vor der Verarbeitung auf Übereinstimmung mit bestelltem Farbton prüfen, Reklamationen aus Farbtonabweichungen nach der Verarbeitung werden nicht anerkannt. Keine Materialrücknahme! Geringe Farbtonabweichungen zu vorherigen Lieferungen sind möglich. Die Farbton- und Lichtbeständigkeit kann je nach Pigmentart (organische Pigmente!) und Farbtintensität reduziert sein, wodurch im Laufe der Zeit optische Veränderungen eintreten können.

Wichtig: Unterschiedliche Chargennummern nicht auf der gleichen Fläche verarbeiten!

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten.

FIRMENSITZ

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Oberfrohaer Straße 2
D-09117 Chemnitz
Telefon +49 (0)371 33 71 38 0
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

LOGISTIK / ABHOLLAGER

UdiDÄMMSYSTEME GmbH
Röhrsdorfer Allee 41
D-09247 Chemnitz OT Röhrsdorf
Telefon +49 (0)371 33 71 38 0
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Anka Unger
HRB 30875
Ust.-ID.-Nr.: DE 310 743 696
Steuer-Nr.: 215/121/07696
Gerichtsstand ist Chemnitz

BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Chemnitz
IBAN DE47 8705 0000 0710 0543 19
BIC/SWIFT CHEKDE81XXX