

# UdiPERL® Putzgrund

## Technische Information

Blatt 1 von 1 // Stand August 2017

<b>Produkt</b>	Gebrauchsfertige, quarzhaltige Grundierung auf Polymerdispersionsbasis.	
<b>Anwendung</b>	UdiPERL® Putzgrund ist Systembestandteil der UdiWDVS und wird als hochdeckende, quarzhaltige Grundierung und Haftvermittler auf den Grundputz aufgebracht. Diese Grundierung bildet den idealen Untergrund für nachfolgend aufzutragende UdiPERL® Struktur Edelputze. Geeignete Untergründe für UdiPERL® Putzgrund sind z.B. UdiGRUNDSPACHTEL, Kalkzementputz P II / III DIN 18550, zementhaltige, dispersionsvergütete WDVS- Armierungsspachtel, Natur- und Kalksandstein oder alte Dispersions-, Silikat- und Siliconharzsysteme	
<b>Bestandteile</b>	Polymerdispersion	
<b>Technische Daten</b>	<u>Kennwert</u>	<u>Deklariertes Wert</u>
	GISCODE	BSW20
	VOC – Gehalt	Kategorie A/g/wb 30g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.
	EUH208	Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen auslösen.
<b>Verbrauch</b>	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup> je Anstrich	
<b>Qualitätssicherung</b>	Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität. Strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe.	
<b>Lagerung</b>	Frostfrei, dicht verschlossen. Bei unter + 30°C, vor direkter Sonneneinstrahlung und Lichteinfall geschützt. Lagerfähigkeit 12 Monate.	
<b>Lieferform</b>	Kunststoffeimer 5kg, 10 kg oder 20 kg netto	
<b>Untergrund</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Tragfähigkeit prüfen! Frische mineralische Unterputze müssen genügend abgebunden sein, Standzeit je nach Witterung mindestens 2 - 4 Wochen. Sinterschichten oder lose haftende Altanstriche entfernen.	
<b>Verarbeitung</b>	Inhalt des Gebindes gründlich um- und aufrühren! Verdünnung mit bis zu 10 % Wasser möglich. UdiPERL® Putzgrund mit Deckenbürste oder Rolle gleichmäßig aufbringen. Es können zwei Anstriche aufgetragen werden. Durchtrocknung und Überarbeitung nach 12 Stunden (bei 20°C und 65 % rel. Luftfeuchte). Nicht zu beschichtende Bereiche und angrenzende Flächen durch Abdecken sicher vor Spritzern schützen. Objekt- und Verarbeitungstemperatur nicht unter + 5°C (Nachttemperaturen beachten)! Reinigung der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser. Farbige Produkte vor der Verarbeitung auf Übereinstimmung mit bestelltem Farbton prüfen, Reklamationen aus Farbtonabweichungen nach der Verarbeitung werden nicht anerkannt. Keine Materialrücknahme! Geringe Farbtonabweichungen zu vorherigen Lieferungen sind möglich.	
	Wichtig: Unterschiedliche Chargennummern nicht auf der gleichen Fläche verarbeiten!	

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten.

### FIRMENSITZ

UdiDÄMMSYSTEME GmbH  
Oberfrohaer Straße 2  
D-09117 Chemnitz  
Telefon +49 (0)371 33 71 38 0  
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64  
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

### LOGISTIK / ABHOLLAGER

UdiDÄMMSYSTEME GmbH  
Röhrsdorfer Allee 41  
D-09247 Chemnitz OT Röhrsdorf  
Telefon +49 (0)371 33 71 38 0  
Telefax +49 (0)371 33 71 38 64  
E-Mail info@udidaemmsysteme.de

### GESCHÄFTSFÜHRUNG

Anka Unger  
HRB 30875  
Ust.-ID.-Nr.: DE 310 743 696  
Steuer-Nr.: 215/121/07696  
Gerichtsstand ist Chemnitz

### BANKVERBINDUNGEN

Sparkasse Chemnitz  
IBAN DE47 8705 0000 0710 0543 19  
BIC/SWIFT CHEKDE81XXX